

Описание

sgg DIAMANT - уникальное, химически просветленное, практически бесцветное флоат-стекло с очень низким содержанием оксида железа.

Применение

sgg DIAMANT предназначен для самого широкого применения:

- в интерьерах - перегородки, ограждения, двери, лестницы;
- душевые кабины, молированные раковины;
- мебель (столешницы, полки, стойки, подставки);
- торговое оборудование для ювелирных изделий;
- внешние и внутренние витрины для дорогих товаров;
- оранжереи;
- аквариумы.

Хранение и обработка

sgg DIAMANT можно хранить, обрабатывать, молировать, закаливать и ламинировать как обычное флоат-стекло.

Преимущества

Преимущество sgg DIAMANT заключается в максимально высоком светопропускании и отсутствии зеленого оттенка в торце стекла.

Исключительная прозрачность стекла обеспечивает передачу и восприятие цветов в полном объеме без искажений.

Даже очень толстые ламинированные стекла из sgg DIAMANT обеспечивают высокую прозрачность и светопропускание.

sgg DIAMANT пропускает высокий уровень ультрафиолетовых лучей, создавая идеальные условия для жизни растений.

sgg DIAMANT широко используется в современной архитектуре в качестве внешнего фасадного остекления: в прозрачном виде, покрытом эмалью или с нанесением рисунков шелкографии.



sgg DIAMANT выпускается толщиной 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 и 19 мм размерами 3210x2000/2250/6000 мм.

Сравнительные характеристики стекол sgg PLANILUX и sgg DIAMANT										
Стекло:	sgg PLANILUX					sgg DIAMANT				
Толщина (мм)	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
Солнечный свет:										
Пропускание LT %	90	89	87	86	85	91	91	91	90	90
Отражение LR %	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Ультрафиолет UV %	56	53	48	44	41	86	83	81	78	77
Тепловое излучение:										
Пропускание ET %	83	79	75	72	69	89	88	87	86	85
Отражение ER %	8	7	7	7	7	8	8	8	8	8
Поглощение EA %	9	14	18	21	24	2	2	3	4	4
Солнечный фактор:										
g EN 410	0,85	0,84	0,80	0,78	0,75	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89

sgg ANTELIO, sgg COOL-LITE, sgg DIAMANT, sgg PARSOL, sgg PLANILUX, sgg PLANISTAR, sgg PLANITHERM FUTUR N, sgg REFLECTASOL, sgg SECURIT, sgg STADIP, sgg SPIDER GLASS
зарегистрированные торговые марки Saint-Gobain Group

За дополнительной информацией обращайтесь в представительство «Saint-Gobain Glass Exprover» в России. E-mail: evgueny.yeliseev@saintgobain.com



Saint-Gobain Glass Exprover
125080, Москва
Волоколамское шоссе, 1
Тел: (095) 937-32-14
Факс: (095) 937-32-15
www.saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain.ru

Дистрибьютер