

# Конфигуратор Sangalli

Показатели рассчитаны согласно с европейскими стандартами UNI EN 410 и EN 673

## Состав полировки стекла:

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Сборка:        | 10                        |
| Стекло 1:      | Элемент Экстралигхт 10 mm |
| Общая толщина: | 10mm                      |

## Теплопередача

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Коэффициент теплопередачи (W/m <sup>2</sup> ·K) | 5,6 |
|-------------------------------------------------|-----|

## Световые характеристики

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Светопропускание (TL)          | 90 |
| Отражение света (наружу) (RLe) | 9  |
| Отражение света (внутри) (RLi) | 9  |
| Цветопередача RD65 (Ra)        | 99 |
| Передача ультрафиолета (Tuv)   | 77 |

## Энергетические характеристики

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Передача энергии (TE)             | 88   |
| Отражение энергии (наружу) (REe)  | 8    |
| Отражение энергии (внутри) (REi)  | 8    |
| Поглощение энергии (наружу) (AEe) | 4    |
| Поглощение энергии Стекло 1 (AE1) | 4    |
| Солнечный фактор (g)              | 0,89 |
| Коэффициент затенения (SC)        | 1,02 |
| Показатель селективности (SE)     | 1,0  |
| Нормальный коэффициент излучения  | 0,84 |

Ug **5,6**



TL **90**

FS **89**

## Другие характеристики

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Сопротивление пуле (стандарт EN 1063)             | NPD        |
| Уровень безопасности (EN356)                      | NPD        |
| Уровень безоп.: Тест маятниковый копер (EN 12600) | NPD        |
| Уменьшение звука (Rw(C;Ctr))                      | 33 (-2;-3) |

Данные рассчитаны на основе спектральных измерений согласно стандарту EN 410.

Допустимое отклонение по указанным данным относительно фотометрических характеристик составляет  $\pm 3$  пункта.

Коэффициент теплопередачи рассчитывается согласно стандарту EN 673. Измерение коэффициента излучения соответствует стандарту EN 12898.

Показатель уменьшения направленного потока воздушного шума является оценочным значением.

Технические характеристики и другие данные получены во время составления данного документа и могут быть изменены без уведомления.

Компания Sangalli Vetro Manfredonia не несет ответственность за различия между введенными данными и условиями хранения.

Данный документ носит только информационный характер.