



SGG PARSOL®

*Тонированное в массе
солнцезащитное
флоат-стекло*



*Другие марки
солнцезащитных
стекол:*

SGG ANTELIO®

SGG REFLECTASOL®

SGG COOL-LITE®

SGG COOL-LITE® K / SKN

SGG COOL-LITE® ST

SGG PLANISTAR®

Описание

SGG PARSOL — высококачественное тонированное в массу, солнцезащитное (телопоглощающее) флоат-стекло, окраска которого (тонирование) производится путем добавления оксидов различных металлов в стеклянную массу, когда она находится в расплавленном состоянии. Цвет стекла SGG PARSOL и его характеристики определяются добавленными оксидами металлов.

SGG PARSOL имеет три цвета: бронзовый, зеленый и серый, которые имеют стабильный цвет и характеристики независимо от места и даты их производства.

Применение

SGG PARSOL является универсальным стеклом широкого применения:

- фасадное стекло в составе стеклопакета или в одинарном остеклении для обеспечения защиты от тепловой солнечной энергии
- фасадное стекло для решения цветовых задач
- для использования внутри зданий - перегородки, двери, полы, лестницы
- для производства мебели
- автомобильное стекло

SGG PARSOL является базовым стеклом для производства других марок стекол: SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL, SGG COOL-LITE, SGG SATINOVO

Безопасность

SGG PARSOL, применяемый в качестве фасадного остекления, необходимо закалывать.

Преимущества

SGG PARSOL частично поглощает тепловые лучи, создавая комфортные условия внутри здания.

SGG PARSOL, при установке внешним стеклом, придает объекту четкий цветовой эффект.

SGG PARSOL приглушает проникающий яркий солнечный свет, оставаясь достаточно прозрачным. При повышении толщины стекла его цвет становится более насыщенным, а теплопоглощение повышается.

SGG PARSOL зеленого цвета обладает очень высоким светопропусканием.

Толщины и размеры

SGG PARSOL выпускается толщиной 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм размерами 3210x2000/2250/6000 мм.



SGG PARSOL Зеленый



SGG PARSOL Серый

Хранение и обработка

SGG PARSOL необходимо хранить в сухом состоянии в хорошо проветриваемых помещениях.

SGG PARSOL можно обрабатывать, моллировать, закалывать и ламинировать как обычное флоат-стекло.

Характеристики стекла SGG PARSOL толщиной 6 мм

	SGG PARSOL Бронзовый	SGG PARSOL Зеленый	SGG PARSOL Серый
Солнечный свет:			
Пропускание LT %	49	73	41
Отражение LR %	5	7	5
Ультрафиолет:			
UV %	19	18	17
Тепловое излучение:			
Пропускание ET %	49	43	44
Отражение ER %	5	5	5
Поглощение EA %	46	52	51
Солнечный фактор:			
g EN 410	0,61	0,57	0,57

Описание

SGG PARSOL — высококачественное тонированное в массу, солнцезащитное (телопоглощающее) флоат-стекло, окраска которого (тонирование) производится путем добавления оксидов различных металлов в стеклянную массу, когда она находится в расплавленном состоянии. Цвет стекла SGG PARSOL и его характеристики определяются добавленными оксидами металлов.

SGG PARSOL имеет три цвета: бронзовый, зеленый и серый, которые имеют стабильный цвет и характеристики независимо от места и даты их производства.

Применение

SGG PARSOL является универсальным стеклом широкого применения:

- фасадное стекло в составе стеклопакета или в одинарном остеклении для обеспечения защиты от тепловой солнечной энергии
- фасадное стекло для решения цветовых задач
- для использования внутри зданий - перегородки, двери, полы, лестницы
- для производства мебели
- автомобильное стекло

SGG PARSOL является базовым стеклом для производства других марок стекол: SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL, SGG COOL-LITE, SGG SATINOVO

Безопасность

SGG PARSOL, применяемый в качестве фасадного остекления, необходимо закалять.

Преимущества

SGG PARSOL частично поглощает тепловые лучи, создавая комфортные условия внутри здания.

SGG PARSOL, при установке внешним стеклом, придает объекту четкий цветовой эффект.

SGG PARSOL приглушает проникающий яркий солнечный свет, оставаясь достаточно прозрачным. При повышении толщины стекла его цвет становится более насыщенным, а теплопоглощение повышается.

SGG PARSOL зеленого цвета обладает очень высоким светопропусканием.

Толщины и размеры

SGG PARSOL выпускается толщиной 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм размерами 3210x2000/2250/6000 мм.



SGG PARSOL Зеленый



SGG PARSOL Серый

Хранение и обработка

SGG PARSOL необходимо хранить в сухом состоянии в хорошо проветриваемых помещениях.

SGG PARSOL можно обрабатывать, моллировать, закалять и ламинировать как обычное флоат-стекло.

Характеристики стекла SGG PARSOL толщиной 6 мм

	SGG PARSOL Бронзовый	SGG PARSOL Зеленый	SGG PARSOL Серый
Солнечный свет:			
Пропускание LT %	49	73	41
Отражение LR %	5	7	5
Ультрафиолет: UV %	19	18	17
Тепловое излучение:			
Пропускание ET %	49	43	44
Отражение ER %	5	5	5
Поглощение EA %	46	52	51
Солнечный фактор:			
g EN 410	0,61	0,57	0,57